Fiche technique

ALUMINIUM PUR BLANC

Panneaux en aluminium pur

Highlights

 Recto laque polyester, thermolaquée 	 Recto avec film de protection
Couleur blanc brillant, similaire à RAL 9003	 Verso vernis de protection transparent

Dimensions	Valeurs cibles
Épaisseur totale EN 485–4	1, 1.5, 2 mm
Poids	1 mm: 2.8 kg/m², 1.5 mm: 4.2 kg/m², 2 mm: 5.6 kg/m²
Largeurs standard	125 (seulement 2 mm), 150 cm
Longueurs standard	250 (seulement 2 mm), 300 cm
Tolérances dimensionnelles	Valeurs cibles
Largeur EN 485–4	-0+3 mm
Longueur EN 485–4	-0+4mm
Diagonale EN 485–4	-0+5 mm
Propriétés mécaniques	Valeurs cibles
Coefficient de dilatation thermique	2.40 mm/m à delta 100 °C
Tolérance à la flexion	≤ 1 mm / 500 mm de la largeur et de la longueur
Résistance aux températures	−40 à +80 °C
Certificat de sécurité incendie EN 13 501	A1, non inflammable
Caractéristiques techniques de la laquage	Valeurs cibles
Épaisseur de la laquage EN 13 523–1	26 µm
Recto	Polyester modifié et traitement anti-corrosion
Verso	
VC130	Sous-couche et traitement anti-corrosion
	Sous-couche et traitement anti-corrosion Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou légèrement marin
Classe de résistance NF EN 1396	Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou
Classe de résistance NF EN 1396 Dureté de crayon EN 13 523-4	Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou légèrement marin
Classe de résistance NF EN 1396 Dureté de crayon EN 13 523–4 Résistance à la fissuration par déformation rapide EN 13 523–5	Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou légèrement marin HB – F
Classe de résistance NF EN 1396 Dureté de crayon EN 13 523–4 Résistance à la fissuration par déformation rapide EN 13 523–5 Adhérence après approfondissement EN 13 523–6	Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou légèrement marin HB – F Pas de fissuration, pas d'écaillage
Classe de résistance NF EN 1396 Dureté de crayon EN 13 523–4 Résistance à la fissuration par déformation rapide EN 13 523–5 Adhérence après approfondissement EN 13 523–6 Résistance à la fissuration lors du pliage EN 13 523–7	Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou légèrement marin HB – F Pas de fissuration, pas d'écaillage 100 % d'adhérence
Classe de résistance NF EN 1396 Dureté de crayon EN 13 523–4 Résistance à la fissuration par déformation rapide EN 13 523–5 Adhérence après approfondissement EN 13 523–6 Résistance à la fissuration lors du pliage EN 13 523–7	Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou légèrement marin HB – F Pas de fissuration, pas d'écaillage 100 % d'adhérence Bonne flexibilité (0,5 T – 1T)
Classe de résistance NF EN 1396 Dureté de crayon EN 13 523-4 Résistance à la fissuration par déformation rapide EN 13 523-5 Adhérence après approfondissement EN 13 523-6 Résistance à la fissuration lors du pliage EN 13 523-7 Pulvérisation de sel d'acide acétique EN 13 523-8 Résistance à l'immersion dans l'eau EN 13 523-9	Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou légèrement marin HB – F Pas de fissuration, pas d'écaillage 100% d'adhérence Bonne flexibilité (0,5 T – 1T)
Classe de résistance NF EN 1396 Dureté de crayon EN 13 523-4 Résistance à la fissuration par déformation rapide EN 13 523-5 Adhérence après approfondissement EN 13 523-6 Résistance à la fissuration lors du pliage EN 13 523-7 Pulvérisation de sel d'acide acétique EN 13 523-8 Résistance à l'immersion dans l'eau EN 13 523-9	Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou légèrement marin HB – F Pas de fissuration, pas d'écaillage 100 % d'adhérence Bonne flexibilité (0,5 T – 1T) 1000 h 1000 h
Classe de résistance NF EN 1396 Dureté de crayon EN 13 523–4 Résistance à la fissuration par déformation rapide EN 13 523–5 Adhérence après approfondissement EN 13 523–6 Résistance à la fissuration lors du pliage EN 13 523–7 Pulvérisation de sel d'acide acétique EN 13 523–8 Résistance à l'immersion dans l'eau EN 13 523–9 Résistance au brouillard salin EN 13 523–25	Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou légèrement marin HB – F Pas de fissuration, pas d'écaillage 100 % d'adhérence Bonne flexibilité (0,5 T – 1T) 1000 h 1000 h
Classe de résistance NF EN 1396 Dureté de crayon EN 13 523–4 Résistance à la fissuration par déformation rapide EN 13 523–5 Adhérence après approfondissement EN 13 523–6 Résistance à la fissuration lors du pliage EN 13 523–7 Pulvérisation de sel d'acide acétique EN 13 523–8 Résistance à l'immersion dans l'eau EN 13 523–9 Résistance au brouillard salin EN 13 523–25 Résistance au mortier AAMA 2605	Catégorie 3 : urbain, rural, un peu industriel ou légèrement marin HB – F Pas de fissuration, pas d'écaillage 100% d'adhérence Bonne flexibilité (0,5 T – 1T) 1000 h 1000 h Aucun effet

Résistance aux intempéries

Il est recommandé de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu. Description du produit selon les indications du fabricant. Toutes les indications sont sans garantie.



5-10 ans